

Mineral Nova

TÄTSKIKT FÖR YTTERTAK

Mineral Nova är ett tätskiktsmembran baserat på en bitumenblandning bestående av både elastomeriska och plastomeriska polymerer. Mineral Nova liksom SBS-mattor är flexibel vid låga temperaturer och dessutom mycket värmetålig.

Mineral Nova är armerade med en kraftig elastisk och rotsäker "non-woven spunbond polyester". Rivstyrkan är betydligt större än kraven i UEATc:s direktiv för mekaniskt infästa system. Mineral Nova är dessutom förstärkt med en glasfiberarmering som ger mattan en optimal dimensionsstabilitet.

Denna armering reducerar krympning vid ändskarvarna och eliminerar "banan-rullar". Tätskiktsmattorna är 2 till 3 gånger mer formstabila än mattor med bara "non woven" polyesterarmering.

Mineral Nova är skifferbelagd vilket reflekterar solljus och ger skydd mot UV-strålning samtidigt som det ger taket ett estetiskt tilltalande intryck. Skifferbeläggningen som är inpressad under värme ger mattan en halkfri yta. Undersidan är klädd med en tunn PE-folie. Rullarna levereras med en 12 cm bred skifferfri överlappsytta för maximal skarvsäkerhet.

Mineral Nova är används för både nyproduktion och omtäckningar på de flesta förekommande underlag samt för både plana och lutande underlag.

Mineral Nova är en produkt med mycket värde för pengarna!



Teknisk Data

MINERAL NOVA P5

Mineral Nova P5	
Ytbeläggning	Skiffer
Rullängd	8x1 m
Mängd/pall	18 rullar/pall - 144 m ² /pall
Tjocklek	4,0 mm (±0,2 mm)
Vikt	5,0 kg ±5%
Applicering	Svetsning/kall och varmklistring/mechanisk infästn.
Armering	Non-woven Spunbond Polyester förstärkt med glasfiber
Köldflexibilitet (EN 1109)	≤-10 °C
Dimensionsstabilitet Längsg/Tvärg (EN 1107-1)	≥-0,25 / ≤ -0,1
Draghållfasthet Längsg/Tvärg (EN 12311-1)	650/500N/5 cm - 20%
Rivmotstånd Längsg/Tvärg (EN 12310-1)	150/150 N -30%
Brottöjning Längsg/Tvärg (EN 12310-1)	40/45 -15%
Vattentäthet (EN 1928)	≥ 60 kPa (B-metod)
Glidresistens i värme (EN 1110)	+120 °C

Rullarna ska lagras stående i temperaturer mellan 0° C° och +40 C°. Undvik direkt solljus. Före applicering får rullarna ej lagras i temperaturer under +5 C°. Informationen på detta datablad är upprättat efter producentens deklarerade uppgifter. Uppgifter på detta datablad kan komma att uppdateras och ändras utan någon specifik notis därom. Det är alltid köparens ansvar att kontrollera lämpligheten och användningsområde för produkten.



Takcentrum Sverige AB
Orgnr. 556553-7007
Vretensborgsvägen 10-12
126 30 Hägersten

Kontakt information
Tel: 08-89 01 09
Fax: 08-89 01 14
E-mail: hk@takcentrum.se
www.takcentrum.se