

YAP 2200

Underlagspapp



- med täta leveranser på hög nivå -



YAP 2200 är en högkvalitativ underlagspapp speciellt framtagen för att användas under tegel, plåt och shingelplattor. Produkten kan även, helklistrad i varmasfalt, användas som undre lag i flerlagstäckningar.

YAP 2200 går att få i standardutförande eller med klisterkant. Klisterkanten är 10 cm och skyddas av en avdragbar film. Klisterkanten medför att vid varm väderlek kan ihopfogning av våderna ske utan att kall- eller varmklisters används. Vid kylig väderlek skall överläggen värmas försiktigt för att aktivera klisterytorna.

YAP 2200 har en stomme av slitstark polyester som har hög brottöjning och draghållfasthet. Stommen är impregnerad och belagd på båda sidor med oxiderad asfalt med plastiserad tillsats. Över- och undersida är täckt med fin sand.

YAP 2200 absorberar inte vatten och påverkas ej av röta. Den kan spikas fast eller häftas med ex. häftpistol och visar hög motståndskraft mot mekaniskt slitage. I samband med installationen av underlagspappen skall läkning utföras samt ska den snarast täckas med vald ytbeläggning.

Teknisk Information

Rulllängd	10 x 1 m
Materialmängd/pall	35 rullar / 350 kvm per pall
Vikt	2,2 kg / kvm
Stomme	Polyester
Ytbeläggning	Sand
Applicering	Spikas, klistras i varmasfalt

Rullarna ska lagras stående i temperaturer mellan 0° – +40 °C. Undvik direkt solljus. Före applicering får rullarna ej lagras i temperaturer under +5 °C.

Kontrollpunkt	Norm ref.	Enhet	SITAC spec.	Uppmätta värden
Draghållfasthet	EN 12311 -1,0 °C	N/5 cm	Längd ≥8KN/m Tvär ≥8KN/m	677 N/5 cm (13,5 KN/m) 417 N/5 cm (8,3 KN/m)
Brottöjning	EN 12311 -1,0 °C	%	Längd 15% Tvär 15%	26 28
Rivhållfasthet	EN 12310-1	N	Längd ≥80 Tvär ≥80	84 98
Dimensionsstabilitet	EN 1107-1	%	≤2%	≤2%
Motstånd mot vatten	EN 1928	mm H ₂ O	200	200

Informationen på detta datablad är upprättat efter producentens deklarerade uppgifter. Uppgifter på detta datablad kan komma att uppdateras och ändras utan någon specifik notis därom. Det är alltid köparens ansvar att kontrollera lämplighet och användningsområde för produkten.



Asbestfri



Klorfri



Innehåller inga brukade eller återvunna oljor



Inget farligt avfall



Lagras stående. Ej på varandra utan tryckutjämnande skiva



Tjärfri



Återvinningsbar



Mekanisk infästning



Vid varm väderlek: Gör ett snitt i hörnen på pallen



Undvik lagring i direkt solljus och före applicering, ej under +5°

