

Undertex 200

UNDERLAGSTÄCKNING

Undertex 200 är en diffusionsöppen, vattentät och även vindtät underlagstäckning. Produkten har egenskaper som gör att den är vattenavledande på ovansidan samtidigt som den släpper igenom fuktig luft från undersidan.

Undertex 200 bygger på Apra® UV 8, diffusionsöppna membran med mikroporer som är klädda på båda sidor med polypropylenväv. Ovansidan är behandlad för att ge ett halkfritt underlag.

Undertex 200 är både värmestabil (120°C) och köldtålig (- 20°C). Den har hög riv- och brottstyrka är UV stabil (4 mån) och dessutom helt återvinningsbar. Kvalitetsmässigt så uppfyller eller överträffar

Undertex 200 de normer som finns uppsatta av Sitac.

Godkännandebevis 0212/07.

Fabriksbeteckning EUI 31030.

Undertex 200 angrips inte av röta. Den är lätt att montera och monteras till underlaget med spik eller klammer. Både övre och nedre kanten har en klisterkant längs med hela rullen. Produkten är CE märkt.



Takcentrum Sverige AB

HK

Box 42218

SE126 17 Hägersten

Besök: Västbergavägen 43

Orgnr: 556553-7007

Kontor/Lager Göteborg

Marieholmsgatan 54A

SE415 02 Göteborg

Tel: +46 725 86 56 00

e-post: gblager@takcentrum.se

HK

Tel vxl: +46 8 89 01 09

e-post: hk@takcentrum.se

www.takcentrum.se

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Kontrollpunkt	Norm ref.	Enhet	Värde
Vikt	EN 13859-1	g/m ²	200±5 %
Tjocklek	EN 1849-2	mm	0,9±15 %
Köldflexibilitet	EN 13859-1	°C	-40
Brottöjning	EN 13859-1	N/5cm	L:330±15% T:280±15%
Draghållfasthet	EN 13859-1	%	L:70-90% T:80-100%
Rivhållfasthet	EN 13859-1	N	L:250±15% T:280±15%
Dimensionstabilitet	EN 13859-1 (80°C)	%	L:-1<ΔL<0 T:0<ΔL<0,25
Vattentäthet	EN 20811	m	4(genomsnitt) min: 2
Ångtäthet	EN 13859-1	g/m ² x 24 h	780±15% Sd=0,025
Brandklassning	EN 13859-1		E
UV-resistens	Intern metod, UVA		4 månader

- Rullarna är lindade med plastfilm, av den här anledningen kan plötsliga temperaturförändringar bilda kondens.
- Ovanstående värden gäller för applicering av materialet i tempererade zoner vid en höjd över havet på 200 m.
- För bättre prestation från produkten rekommenderas att det täcks så snart som möjligt.
- En variation i färgton av produkten kan förväntas och är standard.
- UV-resistensen gäller tiden som materialet fortfarande är vattentätt.

Takcentrum Sverige AB

HK
Box 42218
SE126 17 Hägersten
Besök: Västbergavägen 43
Orgnr: 556553-7007

Kontor/Lager Göteborg
Marieholmsgatan 54A
SE415 02 Göteborg
Tel: +46 725 86 56 00
e-post: gbglager@takcentrum.se

HK
Tel vxl: +46 8 89 01 09
e-post: hk@takcentrum.se
www.takcentrum.se